

SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR

Chemisch anker



Eigenschappen



+35°



+5°

SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR is een twee componenten chemisch anker. Zorgt voor een uitstekende verankering van draadeinden, bouten, schroeven en dergelijk in holle en massieve ondergronden. Voorbeelden hiervan zijn metselsteen, holle baksteen, beton en gasbeton. Tevens vormt SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR een perfecte oplossing voor het duurzaam verankeren van zonweringen, kozijnen en trapeleuningen.

Voordelen:

- Snel hardend
- Universeel toepasbaar
- Extreem sterk
- Geschikt voor lichtvochtige ondergronden
- Extreem korte uithardingstijd
- Hoge stevigheid van de verankerde materialen

Certificeringen:

- 0756-CPD-0434 15
- ETA 11/0445
- ETAG 001-1 en 5, optie

TECHNISCHE PARAMETERS

Dichtheid	1,80 g/ml
Vorstbestendigheid	-15°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot + 35°C
Consistentie	Thixotroop pasta
Basis	Polyester zonder styreen
Typische treksterkte	11 MPa
Typische buigsterkte	25 MPa
Typische druksterkte	60 MPa

Uitharding

Temperatuur basismateriaal (°C)						
-5 tot 0	0 tot 5	5 tot 10	10 tot 20	20 tot 30	30 tot 35	+35
Geleren en werktijd (min.)						
90	45	23	15	6	4	2
Totale uithardingstijd (min.)						
360	180	120	80	45	25	20

SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR

Toepassingen

SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR is te gebruiken voor het verankeren van:

- Stalen tralies en balustrades.
- Het verankeren in beton, windblokken, vol metselwerk en holle bakstenen.
- Het verankeren van mechanische bevestigingen. SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR kan niet aangebracht worden op PE, PP en PTFE.

Voor het verankeren van een kritische massa, gelieve ons te contacteren.

Gebruiksaanwijzing

- Koker bij de aansluiting opensnijden en spuitmond monteren.
- Het is van belang om de eerste 10 centimeter van de lijm niet te gebruiken en te wachten tot de kleur homogeen is.
- Een standaard koker pistool kan gebruikt worden.
- Als de verwerkingstijd is overschreden dient de mengtuit te worden verwisseld.
- Ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn.
- Na het gebruik dienen handen grondig gereinigd worden met zeep, water en een hydraterende handcrème.

Verpakking

- 1 koker bevat 300 ml product
- 12 kokers per doos

Bewaring

- Minimum 18 maanden na productiedatum in de ongeopende verpakking onder normale klimatologische omstandigheden.
- Droog en vorstvrij bewaren.

